

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, tek katta 1 – 10mm uygulanabilen, kendiliğinden yayılan tesviye şapı.

İÇ YÜZEYLERDE
KULLANIMDIŞ YÜZEYLERDE
KULLANIM**KULLANIM ALANLARI**

Tüm yapıların iç mekan zeminlerinde, son kat kaplama öncesi tesviye şapı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Kendiliğinden yayıldığı için düzgün bir yüzey oluşur. 1 – 10 mm arasında bozukluğa sahip yüzeylerin tesviyesi için uygundur. Kabarma ve çatlama yapmaz. Uygulandıktan 4 saat sonra yaya trafiğine açılabilir. Aşınmaya karşı dayanımlıdır.

UYGULAMA, ORTAM VE YÜZEY KOŞULLARI

- Ortam ve sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.
- Uygulama, yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır.
- Hava sıcaklığı ürünün kürlenmesini doğrudan etkilediğinden dolayı soğuk ve nemli havalarda ürünün kürlenmesi yavaş gerçekleşeceği için katlar arası uygulama yapmadan önce, bir önceki katın tam olarak kurduğundan emin olunmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, yapışmayı engelleyecek olan, kalıp yağı, çimento artığı gibi kalıntılardan temizlenmiş, gevşek parçalardan arındırılmış; temiz, düzgün, sağlam olmalıdır.
- Kalıp çıkıntıları, beton çıkıntıları vb. uygulamayı olumsuz etkileyecek tüm çıkıntılar mekanik olarak temizlenmelidir.
- 5 mm den daha derin bozukluklar QUADRO MORTAR T - CB 785 ile tamir edilmelidir. Çimento esaslı tüm tamiratlarda harcın içine çimento oranının %5 ile % 20 si oranında QUADRO LATEX - LX 1200 kullanılması uygulama kalitesini arttıracaktır.
- Uygulama yüzeyi çatlama riskini önlemek için QUADRO PRIMER M PC 505 ile astarlanmalıdır.

ÜRÜN HAZIRLIĞI

- Temiz karıştırma kabına koyulan 5 kg karışım suyuna, **QUADRO FLOOR SL - F SL 925** 400 d/d lık düşük devirli bir karıştırıcı ile karışım esnasında yavaş yavaş ilave edilerek homojen kıvam alana kadar karıştırılmalıdır. Harcın olgunlaşması için 5 dakika bekletilmeli ve uygulamaya başlamadan önce tekrardan 400 d/d lık düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi çatlama riskini önlemek için **QUADRO PRIMER C PC 500** ile astarlanmalıdır.
- Uygulama yapılacak alan büyük ise pompa ile döküm yapılmalıdır.
- Hazırlanan **QUADRO FLOOR SL - F SL 925** harcı zemine boşaltılır ve kendiliğinden yerleşir. Kalınlığı mala ile ayarlanmalıdır.
- Kendiliğinden yerleşen **QUADRO FLOOR SL - F SL 925** harcının yüzeyindeki pürüzlerin giderilmesi için silme çekilmelidir ve gerekirse kirpi rulo ile düzleştirilmelidir.
- Uygulandıktan 6 saat sonra üzerinde yürünebilir.
- Üzerine kaplama yapılacak ise 3 gün beklenmelidir.
- **QUADRO FLOOR SL - F SL 925** yüksek genleşme özelliğine sahiptir bu sebeple uygulama işlemi 20 dk içinde tamamlanmalıdır.
- Kullanım süresi geçmiş harç kullanılmadan bertaraf edilmelidir.

TEMİZLİK

- Ürün yaş iken su ile temizlenebilir
- Kuruduktan sonra sadece mekanik olarak temizlenebilir.

TEKNİK BİLGİLER

(50% nem 23°C koşulunda)

Ürün tanımı	Çimento Esaslı Kendinden Yayılan Tesviye Şapı Hızlı
Renk	Gri
Yoğunluk	2,10 kg/dm ³
Servis sıcaklığı	+20°C ile +80°C
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +30°C

SARFIYAT

- 1,7 kg/dm³

DEPOLAMA

- Ambalaj 25 kg kraft torba
- Palet ebadı 100*100
- Paletteki adedi 64 ad
- Serin, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
- Ambalajlar dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

- Uygulama esnasında maske, eldiven, gözlük, iş elbisesi ve uygun güvenlik ekipmanlarını kullanılmalıdır.
- Kürlenmesini tamamlamamış ürünler tahriş edici olduğundan , cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ile yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

YASAL UYARI

- Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır, teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.
- QUADROFLEX, Sadece ürünün kalitesinden sorumludur, ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
- Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Her durumda, ürünün kullanımından kaynaklanacak sonuçlardan tek başına kullanıcı sorumludur.
- Tüm ürünler teknik bilgi ve donanımına sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
- Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan QUADROFLEX sorumlu tutulamaz.
- QUADROFLEX ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
- Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
- Yayın Tarihi 20 Haziran 2023