

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, aşınmaya dayanımlı, 1-6mm aralığındaki derzlerde kullanılan esnek derz dolgusudur.



İÇ YÜZEYLERDE
KULLANIM



DIŞ YÜZEYLERDE
KULLANIM



PÜSKÜRTME İLE
UYGULAMA



MALA İLE
UYGULAMA



KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde; seramik, fayans, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin derz dolgusunda kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Esnektir. Aderansı yüksektir. Aşınmaya dayanımlıdır. Büyük boyutlu seramiklerde kullanılabilir. Isı değişimlerine dayanıklıdır. Sırlı yüzeylere uygulanabilir. 1-6 mm aralığındaki derz dolgularında kullanılır.

UYGULAMA, ORTAM VE YÜZEY KOŞULLARI

- Ortam ve sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.
- Uygulama, yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır.
- Hava sıcaklığı ürünün kürlenmesini doğrudan etkilediğinden dolayı soğuk ve nemli havalarda ürünün kürlenmesi yavaş gerçekleşeceği için katlar arası uygulama yapmadan önce, bir önceki katın tam olarak kurduğundan emin olunmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, yapışmayı engelleyecek olan, kalıp yağı, çimento artığı gibi kalıntılardan temizlenmiş, gevşek parçalardan arındırılmış; temiz, düzgün, sağlam olmalıdır.
- Uygulama öncesi kullanılan yapıştırıcı prizini almış olmalıdır.
- Uygulama yapılacak derz derinliği kullanılan seramik kalınlığının 2/3 ünden az olmamalıdır.
- Sıcak havalarda uygulama yapılırken derz araları temiz su ile göllenme olmadan nemlendirilmelidir.

ÜRÜN HAZIRLIĞI

- Temiz karıştırma kabında **QUADRO JOINT F JF 950** 6 kg karışım suyuna **QUADRO JOINT F JF 950** karışım tozu eklenmeli ve 400 d/d lık düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen kıvam alana kadar yaklaşık 2-3 dakika boyunca karıştırılmalıdır. Harcın olgunlaşması için 5 dakika dinlendirmelidir ve sonrasında 400 d/d lık düşük devirli bir karıştırıcı ile 30 saniye tekrardan karıştırılmalıdır.

UYGULAMA

- Hazırlanan **QUADRO JOINT F JF 950** harcı derz malası ya da çek-pas ile yüzeye uygulanmalıdır.
- Uygulama çapraz dairesel hareketlerle, tüm derz boşlukları dolacak şekilde yapılmalıdır.
- Derin derzlerde çökme ve çatlamları engellemek için iki kademeli uygulama yapılmalıdır.
- Derze doldurulan **QUADRO JOINT F JF 950** priz alıp matlaştığında derzler tekrar ıslak sünger ile ıslatılmalıdır.
- Yüzeyde kalan ürünler sünger ile temizlenmelidir.
- Derz dolgusu tamamen kürlendiğinde kuru bez ile temizlenmelidir.

TEMİZLİK

- Ürün yaş iken su ile temizlenebilir
- Kuruduktan sonra sadece mekanik olarak temizlenebilir.

TEKNİK BİLGİLER

(%50 nem 23°C koşulunda)

Ürün tanımı	Esnek Derz Dalgusu
Renk	Çeşitli
Yoğunluk	1,90 kg/dm ³
Aderans	≥ 2,50 N/mm ²
Uygulanabilir Derz Genişliği	1 – 6 mm
Sıcaklık dayanımı	-40°C - +80°C

SARFIYAT

- Değişken

DEPOLAMA

- Ambalaj 5 kg kraft torba - 20 kg kraft torba
- Palet ebadı 100*100
- Paletteki adedi 64 ad
- Serin, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
- Ambalajlar dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

- Uygulama esnasında maske, eldiven, gözlük, iş elbisesi ve uygun güvenlik ekipmanlarını kullanılmalıdır.
- Kürlenmesini tamamlamamış ürünler tahriş edici olduğundan , cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ile yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

YASAL UYARI

- Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır, teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.
- QUADROFLEX, Sadece ürünün kalitesinden sorumludur, ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
- Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Her durumda, ürünün kullanımından kaynaklanacak sonuçlardan tek başına kullanıcı sorumludur.
- Tüm ürünler teknik bilgi ve donanımına sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
- Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan QUADROFLEX sorumlu tutulamaz.
- QUADROFLEX ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
- Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
- Yayın Tarihi 20 Haziran 2023

Quadroflex Türkiye

Barakfakih San. Bölgesi Vatan Cd. No:70 Kestel, BURSA
Tel: +90 850 224 37 72
teknik@quadroflex.com.tr