

ÜRÜN TANIMI

FPO esaslı, yapı derz ve diletasyon boşluklarının kapatılması ve su yalıtımında kullanılan diletasyon bandıdır.

İÇ YÜZEYLERDE
KULLANIMDIŞ YÜZEYLERDE
KULLANIMPÜSKÜRTME İLE
UYGULAMA**KULLANIM ALANLARI**

Tüm yapılarda toprak altı ve toprak üstü uygulamalarda, dinamik çatlakların, derzlerin ve diletasyon boşluklarındaki hareketlerin karşılanmasında ve su yalıtımında sürme yalıtım malzemeleri ile birlikte kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Sürekli su yalıtımı sağlar. Isı değişimlerine dayanıklıdır. Yırtılma dayanımı yüksektir.

UYGULAMA, ORTAM VE YÜZEY KOŞULLARI

- Ortam ve sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.
- Uygulama, yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır.
- Hava sıcaklığı ürünün kürlenmesini doğrudan etkilediğinden dolayı soğuk ve nemli havalarda ürünün kürlenmesi yavaş gerçekleşeceği için katlar arası uygulama yapmadan önce, bir önceki katın tam olarak kurduğundan emin olunmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, yapışmayı engelleyecek olan, kalıp yağı, çimento artığı gibi kalıntılardan temizlenmiş, gevşek parçalardan arındırılmış; temiz, düzgün, sağlam olmalıdır.
- Kalıp çıkıntıları, beton çıkıntıları vb. yalıtımı olumsuz etkileyecek tüm çıkıntılar mekanik olarak temizlenmelidir.

ÜRÜN HAZIRLIĞI

- QUADRO DILETASTON 200 DB 5200 uygulamaya hazırdır.

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak derzin dış yüzeylerine **QUADRO EPOXY MULTI EM 777** veya **QUADRO EPOXY MORTAR EM 700** sürülür.
- **QUADRO DILETASTON 200 DB 5200** uygulanacağı derzin dış yüzeylerine serilir, orta kısımlarına montaj harçları bulaşmamalıdır.
- İkinci kat montajlama uygulaması ilk kat ile aynı şekilde uygulanmalıdır.
- Ek yapılacak bölgeler sıcak hava ile 10-15cm bini yapılacak şekilde yapıştırılmalıdır.
- Mekanik aparatlar yardımı ile sıkıştırılarak, parçanın yerinde sabit tutulması sağlanmalıdır.

TEMİZLİK

- Ürün yaşı iken su veya solvent ile temizlenebilir.
- Kuruduktan sonra sadece mekanik olarak temizlenebilir.

TEKNİK BİLGİLER

(%50 nem 23°C koşulunda)

Ürün tanımı	Diletasyon Bandı
Renk	Gri
Toplam genişlik	1000 mm
Toplam kalınlık	1mm
Uzunluk	25m
Uygulama sıcaklığı	+5°C / + 35°C

SARFIYAT

- Uygulanacak toplam miktarı belirlemek için %10 bindirme payı ve uygulanan projenin şartlarına göre %2-3 hata payı metraje eklenmelidir.

DEPOLAMA

- Ambalaj Genişlik 1m - Uzunluk 25m
- Palet ebadı 100*100
- Paletteki adedi 64 ad
- Serin, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
- Ambalajlar dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

- Uygulama esnasında maske, eldiven, gözlük, iş elbisesi ve uygun güvenlik ekipmanlarını kullanılmalıdır.
- Kürlenmesini tamamlamamış ürünler tahriş edici olduğundan , cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ile yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

YASAL UYARI

- Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır, teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.
- QUADROFLEX, Sadece ürünün kalitesinden sorumludur, ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
- Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Her durumda, ürünün kullanımından kaynaklanacak sonuçlardan tek başına kullanıcı sorumludur.
- Tüm ürünler teknik bilgi ve donanımına sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
- Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan QUADROFLEX sorumlu tutulamaz.
- QUADROFLEX ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
- Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
- Yayın Tarihi 20 Haziran 2023

Quadroflex Türkiye

Barakfakih San. Bölgesi Vatan Cd. No:70 Kestel, BURSA
Tel: +90 850 224 37 72
teknik@quadroflex.com.tr

Product Data Sheet

QUADRO DILETASTON 200 - DB 5200
July 2023, Version 01.00

