

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, çok esnek kayma özelliği azaltılmış seramik, porselen ve granit yapıştırma harcı. (C2 TE S2)

C2: İlave özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı

T: Kayma özelliği azaltılmış

E: Açık bekletme süresi uzatılmış

S2: Çok esnek



İÇ YÜZEYLERDE
KULLANIM



DIŞ YÜZEYLERDE
KULLANIM



PÜSKÜRTME İLE
UYGULAMA

**KULLANIM ALANLARI**

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, yoğun yaya trafiği olan yüzeylerde, yüzme havuzlarında, balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde; seramik, fayans, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Çok esnektir. Aderansı yüksektir. İşçiliği kolaydır. Çalışma süresi uzatılmıştır. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Isı değişimlerine dayanıklıdır.

UYGULAMA, ORTAM VE YÜZEY KOŞULLARI

- Ortam ve sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.
- Uygulama, yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır.
- Hava sıcaklığı ürünün kürlenmesini doğrudan etkilediğinden dolayı soğuk ve nemli havalarda ürünün kürlenmesi yavaş gerçekleşeceği için katlar arası uygulama yapmadan önce, bir önceki katın tam olarak kurduğundan emin olunmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, yapışmayı engelleyecek olan, kalıp yağı, çimento artığı gibi kalıntılardan temizlenmiş, gevşek parçalardan arındırılmış; temiz, düzgün, sağlam olmalıdır.
- Kalıp çıkıntıları, beton çıkıntıları vb. uygulamayı olumsuz etkileyecek tüm çıkıntılar mekanik olarak temizlenmelidir.
- Seramik üzeri seramik uygulaması yapılacak ise yüzey OADRO PRIMER S PS 510 astarlanmalıdır.

ÜRÜN HAZIRLIĞI

- Temiz karıştırma kabında 6 kg karışım suyuna 400 d/d lık düşük devirli bir karıştırıcı ile karışım esnasında **QUADRO CERAD 2S2 CA 240** karışım tozu eklenmeli ve homojen kıvam alana kadar karıştırılmalıdır. Harcın olgunlaşması için 5 dakika bekletilmeli ve uygulamaya başlamadan önce tekrardan 400 d/d lık düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

UYGULAMA

- Hazırlanan **QUADRO CERAD 2S2 CA 240** harcının uygulama süresi 2 saattir.
- Uygulama yüzeyine uygun dişli taraklı mala ile uygulanmalıdır.
- Uygulama yüzeyine kaplanacak karoların yapıştırıcı üzerine uygun derz boşluğu bırakılarak yerleştirilmelidir.
- Uygulamadan en iyi sonucu almak için lastik çekiç kullanılarak karolar iyice yerleştirilmeli ve fazla hava dışarı çıkartılmalıdır.

TEMİZLİK

- Ürün yaş iken su ile temizlenebilir
- Kuruduktan sonra sadece mekanik olarak temizlenebilir.

TEKNİK BİLGİLER

(50% nem 23°C koşulunda)

Ürün tanımı	Seramik-Granit Yapıştırma Harcı C2TE S2
Renk	Gri
Aderans - Başlangıç	1 N/mm ²
Aderans - Suya Daldırıldıktan Sonra	1 N/mm ²
Aderans - Isı ile Yaşlandırıldıktan Sonra	1 N/mm ²
Aderans - Donma Çözünme Sonrası	1 N/mm ²
Sıcaklık Dayanımı	-40°C - +80°C

SARFIYAT

- 4 - 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj 25 kg kraft torba
- 25 kg için**
- Palet ebadı 100*100
- Paletteki adedi 64 ad
- Serin, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
- Ambalajlar dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

- Uygulama esnasında maske, eldiven, gözlük, iş elbisesi ve uygun güvenlik ekipmanlarını kullanılmalıdır.
- Kirlenmesini tamamlamamış ürünler tahriş edici olduğundan , cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ile yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

YASAL UYARI

- Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır, teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.
- QUADROFLEX, Sadece ürünün kalitesinden sorumludur, ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
- Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Her durumda, ürünün kullanımından kaynaklanacak sonuçlardan tek başına kullanıcı sorumludur.
- Tüm ürünler teknik bilgi ve donanımına sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
- Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan QUADROFLEX sorumlu tutulamaz.
- QUADROFLEX ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
- Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
- Yayın Tarihi 20 Haziran 2023